

3M™ Scotchprint® Wrap Film Series 1080



3M™ スコッチプリント® ラップフィルム シリーズ 1080

車全体を、パーツを、 自由にカスタマイズ!

3M™ スコッチプリント® ラップフィルム シリーズ1080 は、乗用車の2次・3次曲面に追従する柔軟性と継ぎ目のない一枚貼りが可能な1524mmのワイド幅によりまるで塗装のように美しく仕上がります。さらに位置合わせとエア抜けが楽にできる粘着剤によって簡単にスピーディーに施工できます。この粘着剤は、フィルムをはがす際に下地に残りにくい**再剥離性**を持っています。



プロの施工で美しい仕上がりを

3Mでは、特に技術力の高い施工者を4-Star 施工者として認定し、カーラッピングにご興味をお持ちのオーナー様にご満足いただける4-Star Installer による美しい仕上げをお届けいたします。

4-Star 施工者認定システム



自動車をフルラッピングするために必要な腕前(施工技術)と知識を持つ施工者を育成しています。

マット シリーズに新色を5点追加しました。



1080-M203 NEW
マットレッドメタリック




1080-M229 NEW
マットコパーメタリック



1080-M206 NEW
マットパイングリーン



1080-M209 NEW
マットブラウンメタリック



1080-M211 NEW
マットチャコールメタリック

🚗: 自動車への貼り付けが可能な製品 ※印刷の特性上、フィルムの色は実際とは異なる場合があります。ご購入に際しては、フィルムサンプルで色・光沢などをご確認ください。

製品特性

サイズ	製品幅: 1524mm ロール長さ: 22.8M
材質	ポリ塩化ビニル
厚さ(代表値)	0.12~0.17mm(粘着剤含む) ※代表値はタイプにより異なります。
粘着剤	ポジシヨナブル感圧活性型粘着剤
最低貼り付け温度	16℃
使用可能温度	-30 ~ 107℃ (連続使用の場合は65℃まで)
接着力(代表値)	自動車塗装鋼板(専用板): 約9~12N/25mm (貼付後24時間放置)
再剥離性	約3年*

※日本の国内の標準的な環境下で垂直面に施工した場合に、上記の期間は再剥離性を有すると予測しています。再剥離性の数値は弊社試験結果に基づく予想される年数であり、保証年数ではありません。施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。

【試験方法】

- フィルム厚: JIS K 7130に準ずる。 ●接着力: JIS Z 0237に準ずる。(未印刷、貼付後48時間放置)
- 特性における数値は、原則として温度20℃・湿度65%での試験結果を基にしています。

免責事項

次のいずれかに該当する場合は、当社は一切の責任を負いません。お取り扱いにご注意ください。

- ご使用方法やご使用環境に起因する不具合(例: フィルムに外力や応力が加わったことに起因するもの)
- 事故等の不可抗力に起因する不具合
- 通常のご使用環境下で生じた傷および色調変化、汚れの付着
- 有機溶剤、強アルカリ、強酸その他薬品等による不具合

- ・ここで用いている数値は平均的なものであり、保証値ではありませんので規格等の作成には使用できません。
- ・廃材は産業廃棄物として処理して下さい。
- ・この説明書もしくは本件フィルムの使用・使用不能もしくは誤使用によって生じるあらゆる損失・損害に対し、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・ご使用の際は製品説明書、メンテナンスと注意事項をお読みください。

耐候性、耐久性

日本国内の標準的な環境下で屋外垂直面に施工した場合に以下の耐候性を有しています。

フィルム外観	耐候性
カーボンファイバー	約3年
マット (1080-M21を除く*)	
サテン	
ブラッシュド (1080-BR120を除く*)	
グロス	
グロス メタリック	

※1080-M21、1080-BR120の屋外耐候性は約1年です。自動車への使用はおすすめしません。

- 1080-BR217、1080-BR241は基材へ色移りする可能性があるため、自動車への使用はおすすめしません。
- 耐候性の数値は弊社試験結果に基づく予想される年数であり、保証年数ではありません。
- 施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。

- 人為的な外部要因に起因する不具合(例: オーナー様または第三者による保守、改造等に起因するもの)
- フィルムを剥がす際に車輻についた傷および汚れ
- 人災・天災・地震等、フィルムの品質に起因しない事由による場合



CARBON FIBER カーボンファイバー



1080-CF10
カーボンファイバーホウワイト



1080-CF201
カーボンファイバーシルエット
(Anthracite)



1080-CF12
カーボンファイバーブラック

MATTE マット



1080-M10
マットホワイト



1080-M54
マットオレンジ



1080-M26
マットミリタリーグリーン



1080-M21
マットシルバー



1080-M12
マットブラック



1080-M103
マットホットピンク



1080-M15
マットイエロー



1080-M227
マットブルーメタリック



1080-M230
マットグレーアルミニウム



1080-M12 V
マットブラック V



1080-M13
マットレッド



1080-M196
マットアップルグリーン



1080-M38
マットロイヤルパープル



1080-M261
マットダークグレー

BRUSHED ブラッシュド



1080-BR241
ブラッシュドゴールド



1080-BR217
ブラッシュドスチールブルー




1080-BR120
ブラッシュドアルミニウム



1080-BR230
ブラッシュドチタニウム



1080-BR201
ブラッシュドスチール



1080-BR212
ブラッシュドブラック

GLOSS グロス




1080-G10
ホウワイト



1080-G14
バリエーションオレンジ



1080-G77
スカイブルー



1080-G79
ライトアイボリー



1080-G54
ブライトオレンジ



1080-G47
インテンスブルー



1080-G103
ホットピンク



1080-G25
サンフラワー



1080-G12
ブラック



1080-G13
ホットレッド



1080-G15
ブライトイエロー



1080-G83
ダークレッド



1080-G46
ケリーグリーン

GLOSS METALLIC グロス メタリック



1080-G203
レッドメタリック



1080-G120
ホワイトアルミニウムメタリック



1080-G241
ゴールドメタリック



1080-G251
スターリングシルバーメタリック



1080-G227
ブルーメタリック



1080-G201
シルバーメタリック
(Anthracite)




1080-G212
ブラックメタリック

SATIN サテン



1080-S10
サテンホワイト



1080-SP10
サテンパールホワイト



1080-S12
サテンブラック

3M、スコッチプリント、コンプライ、コントロールタックは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
コマーシャルグラフィックス事業部
コマーシャルグラフィックス 検索
<http://www.mmm.co.jp>

Please Recycle. Printed in Japan
Copyright © 2014 3M. All Rights Reserved.
DEC-200-F (091303)

カスタマーコールセンター
製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで
0570-012-123
ナビダイヤル® 市内通話料金でご利用いただけます。
受付時間 / 8:45 ~ 17:15 月 ~ 金 (土・日・祝・年末年始は除く)
資料のご請求は
FAX 0120-282-369